



Scheda tecnica

LINEA ADESIVI LEGNO

HERMANTHERM K 078

Hermantherm K 078, è un adesivo termofondente a base Eva, caratterizzato da media viscosità, elevata adesione specifica, elevata resa e buona velocità di fusione. **Hermantherm K 078** è indicato dove si richiede una linea collante poco visibile. Viene utilizzato nell'incollaggio di bordi poliesteri, melamminici, pvc e abs trattati, in cicli di lavorazione che richiederebbero frequentemente la variazione del colore del collante. Idoneo per centri di lavoro IMA e HOMAG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura	: EVA
Aspetto	: granulare
Colore	: naturale
Ring & Ball	: °C 97 - 105
Visc. Brookfield RVT a 200°C (2,5 rpm – gir. 29)	: mPas 105.000±10.000

CONDIZIONI OTTIMALI DI APPLICAZIONE

Temperatura in vaschetta	: °C 170 / 190
Temperatura sul rullo spalmatore	: °C 190 / 210
Temperatura dell'ambiente, dell'adesivo e del materiale da incollare	: °C 18 – 20
Umidità relativa dell'aria	: 60 – 65%
Umidità del legno e dei materiali	: % 8 - 12
Velocità di avanzamento	: mt/min. 18 – 30
Spalmatura	: gr / m ² 150 – 220
Pressione sul bordo	: Kg / cm ² 3 – 5

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

-  **Hermantherm K 078** deve essere spalmato in strato uniforme e continuo e in quantità che deve essere funzione del materiale da incollare.
-  Controllare la perfetta planarità del pannello rispetto al rullo spalmatore onde evitare spalmature irregolari.
-  Controllare sovente le temperature in vaschetta e sul rullo spalmatore con un termometro di riferimento esterno, in quanto con il tempo i termometri installati sulla macchina possono stararsi.
-  La quantità dell'adesivo spalmato regola il tempo aperto, dosaggi elevati lo aumentano, viceversa dosaggi inferiori lo riducono.
-  Temperature inferiori a quelle normalmente utilizzate e consigliate provocano nel prodotto fuso un aumento della viscosità, oltre ad una diminuzione del tempo aperto, con conseguenti problemi di filo, penetrazione e bagnabilità, temperature superiori invece possono provocare nel collante alterazioni strutturali che ne riducono le capacità adesive.
-  La velocità di avanzamento non dovrebbe scendere al disotto dei 18 mt / minuto. Velocità inferiori e conseguente raffreddamento del collante possono influenzare negativamente le caratteristiche dell'incollaggio. Nel caso fosse necessario operare a basse velocità di avanzamento, è consigliabile, migliorare le condizioni applicative per mezzo di fonti ausiliarie di calore, come soffi di aria calda indirizzati sul materiale e sulla linea collante, prima di applicare la pressione finale, in modo da rendere meno rapido il raffreddamento, oppure aumentare la quantità di adesivo spalmato e di conseguenza il tempo aperto.
-  Per l'incollaggio di bordi difficili come laminati in strisce e per l'incollaggio dei listelli è buona norma applicare un primer sul bordo per migliorare le caratteristiche di incollabilità.
-  Data la frequente variazione delle caratteristiche dei bordi, è solitamente necessario controllare preventivamente la loro incollabilità all'inizio di ogni serie produttiva.
-  La resistenza al calore dell'incollaggio dipende fortemente dalle caratteristiche del materiale di rivestimento e dal comportamento dello stesso al calore. Buona norma è quella di testare periodicamente con determinazioni di R. al C. il sistema bordo-colla-supporto, in particolare ad ogni cambio di partita o tipo di bordo.
-  Durante le pause di lavorazione è consigliabile abbassare la temperatura in vaschetta e sul rullo spalmatore di 30-40°C onde evitare possibili fenomeni ossidativi, che peggiorano le prestazioni del termofondente.
-  L'umidità del materiale può influenzare anche notevolmente, la qualità dell'incollaggio. Valori di umidità compresi tra il 5% e 10% sono da ritenersi ottimali.

AVVERTENZE

Stoccaggio : Dodici mesi in magazzino in ambiente asciutto a 20°C negli imballi originali ben chiusi.

Confezioni : sacchi da Kg. 25

Precauzioni : come tutti gli adesivi termofusibili, il prodotto sviluppa vapori anche rispettando la temperatura di applicazione indicata. I vapori producono spesso esalazioni sgradevoli. Si consiglia pertanto di provvedere ad una adeguata ventilazione e/o aspirazione in prossimità delle zone di lavoro in modo da ottenere una bassa concentrazione di vapori nell'aria. Evitare il contatto del prodotto fuso con la pelle e gli occhi per il pericolo di ustioni.

Consultare la scheda di sicurezza relativa per avere ulteriori informazioni sull'utilizzo in sicurezza dell'adesivo e sullo smaltimento

Le informazioni contenute nella presente nota tecnica sono frutto della nostra esperienza e sono di carattere indicativo, pertanto non costituiscono alcuna garanzia sull'esito finale dell'incollaggio, che può essere influenzato da fattori che sono al di fuori della Ns. specifica competenza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Data: 06 Febbraio 2006

Rev. 2 : giugno 2011

HERMANKOLL SRL

Uffici e magazzini: via Vignone 8/9 – 20822 Seveso (Mb)
tel. 0362 552204 – fax 0362 552205 E mail info@hermankoll.com
www.hermankoll.com