



Scheda tecnica

LINEA ADESIVI PER LEGNO

HERMANPRENE SUPER






Hermanprene Super è un adesivo policloroprenico indicato per gli incollaggi difficoltosi di laminati plastici e affini con materiali plastici, con legno, con metallo e per qualsiasi applicazione nel campo della lavorazione del legno


L'**Hermanprene Super** viene impiegato mediante spatola.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Natura	: adesivo policloroprenico
Colore	: paglierino giallo
Aspetto	: liquido
Peso specifico	: $0,90 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Viscosità	: $8500 \pm 500 \text{ mPas}$ (a 20°C)

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

-  L'**Hermanprene Super** deve essere applicato in strato uniforme sulle due superfici da incollare mediante spatola dentellata.
-  Agitare molto bene l'adesivo prima dell'uso e una volta terminata l'applicazione chiudere accuratamente il contenitore, per evitare l'evaporazione della miscela solvente ed il conseguente aumento di viscosità.
-  Per l'ottenimento di un corretto incollaggio le superfici da incollare devono essere esenti da polvere o altro genere di sporcizia, in particolare sostanze oleose e similari.
-  L'accoppiamento delle superfici deve essere effettuato solo dopo la completa evaporazione dei solventi, almeno dopo 10/15 minuti, onde evitare la comparsa, con il passare del tempo di bolle o rigonfiamenti anomali. La pressione deve essere uniforme e di breve durata.
-  L'adesivo perde la sua appiccicosità a contatto dopo il superamento del tempo aperto massimo, per ripristinare la sua capacità adesiva è consigliabile effettuare una ulteriore spalmatura di adesivo o riattivare il film collante mediante opportuna fonte di calore.

 Per l'incollaggio di materiali molto assorbenti o porosi, dovrà essere applicata una prima mano almeno 10 minuti prima della seconda.

 L'incollaggio può considerarsi definitivo dopo almeno 48 ore dall'accoppiamento.

AVVERTENZE

Conservazione: Il prodotto teme il gelo e deve quindi essere conservato ad una temperatura non inferiore ai + 10°C, lontano da fiamme, scintille o altre fonti di calore e di ignizione. Stoccare in luogo fresco e ben ventilato (+10° / +40°C) in imballi originali perfettamente chiusi. Il prodotto nelle condizioni sopra riportate, si conserva fino a 6 mesi dalla data di produzione.

Confezioni: **latte da kg. 0,850**
 1,800
 4,500

Precauzioni : il prodotto è infiammabile : durante l'utilizzo non avvicinare a fiamme libere o scintille. L'inalazione dei vapori può provocare danni alla salute si raccomanda protezione adeguata alle vie respiratorie e una buona ventilazione/aspirazione nel luogo di lavoro. Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle, l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle, si raccomanda l'uso di guanti e occhiali protettivi idonei.

Consultare la scheda di sicurezza relativa per avere ulteriori informazioni sull'utilizzo in sicurezza dell'adesivo e sullo smaltimento

Le informazioni contenute nella presente nota tecnica sono frutto della nostra esperienza e sono di carattere indicativo, pertanto non costituiscono alcuna garanzia sull'esito finale dell'incollaggio, che può essere influenzato da fattori che sono al di fuori della Ns. specifica competenza. Per ulteriori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Data: gennaio 2010

Revisione 1 : gennaio 2010

HERMANKOLL SRL
Uffici e magazzini: via Vignone 8/9 – 20822 Seveso (Mb)
tel. 0362 552204 – fax 0362 552205 E mail info@hermankoll.com
www.hermankoll.com