



Scheda tecnica

LINEA ADESIVI PER CARTOTECNICA

## HERMAN VIL LX 1315

**Herman Vil LX 1315** è un adesivo in dispersione acquosa a base di copolimeri di PVAc e dibutilmaleato. Caratterizzato da medio-bassa viscosità.

E' particolarmente indicato per l'incollaggio di superfici inchiostrate, verniciate, metallizzate e plastificate.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

<b>Natura</b>	: PVAc – DBM - VAE
<b>Colore</b>	: Bianco
<b>Aspetto</b>	: Liquido
<b>Odore</b>	: Debole
<b>Viscosità Brookfield RTV</b> (20°C e 20 gir/min.)	: mPas 5000 ± 200
<b>Residuo secco</b>	: 64% ± 1
<b>TMF</b>	: 1 – 3°C

### CONDIZIONI OTTIMALI DI APPLICAZIONE

<b>Temperatura dell'ambiente, dell'adesivo e del supporto da incollare</b>	: 18 – 20 °C
<b>Umidità ambientale</b>	: 60 – 65% HR

### CAMPI DI IMPIEGO

Specifico per l'incollaggio con piega incolla, distribuzione a rotella, spalmatrici.  
Idoneo per l'incollaggio di bordi per shoppers espositori..

## CONSIGLI PER L'IMPIEGO

- L'**Herman Vil LX 1315** deve essere spalmato in modo continuo e uniforme.
- Non diluire con acqua.
- Non miscelare altri prodotti
- Pulire le attrezzature con acqua.
- L'applicazione dell'**Herman Vil LX 1315** deve avvenire a temperature non inferiori ai + 15°C. Al di sotto di questa temperatura il potere collante può diminuire progressivamente fino a determinare il completo distacco delle parti una volta raggiunta la temperatura minima di filmazione. Le caratteristiche strutturali dell'incollaggio si discostano dai valori ottimali con il diminuire della temperatura e a valori molto bassi la filmazione dell'adesivo stesso può non avvenire e la linea collante assumere un aspetto gessoso.

## AVVERTENZE

**Conservazione** : Il prodotto teme il gelo e deve quindi essere conservato ad una temperatura **non inferiore ai + 5°C**, lontano da fiamme o altre fonti di calore eccessivo.  
Stoccare in luogo fresco e ben ventilato, in imballi originali perfettamente chiusi.  
Dopo un lungo periodo di immagazzinaggio, si consiglia di rimescolare vigorosamente l'adesivo prima dell'uso.  
Il prodotto nelle condizioni sopra riportate, è stabile per almeno 6 mesi (20°C) dalla data di produzione.

**Confezioni** : **Secchi da 10 Kg.**  
**Secchi da 25 Kg.**  
**Cisterne da 1000 Kg.**

**Precauzioni** : Il contatto frequente può determinare irritazioni della pelle e degli occhi, in particolare dopo essiccazione. Si consiglia l'uso di guanti e occhiali di protezione.  
Contiene dibutylmaleate può provocare una reazione allergica.

Consultare la scheda di sicurezza relativa per avere ulteriori informazioni sull'utilizzo in sicurezza dell'adesivo e sullo smaltimento.

Le informazioni contenute nella presente nota tecnica sono frutto della nostra esperienza e sono di carattere indicativo, pertanto non costituiscono alcuna garanzia sull'esito finale dell'incollaggio, che può essere influenzato da fattori che sono al di fuori della Ns. specifica competenza.

Si prega di adattare quanto riportato nei "consigli" alle condizioni applicative di volta in volta richieste e consultare il Ns ufficio tecnico per ulteriori informazioni

**Data:** marzo 2011

**Revisione 0 :** marzo 2011

**HERMANKOLL SRL**

Uffici e magazzini: via Vignone 8/9 – 20030 Seveso (Mi)  
tel. 0362 552204 – fax 0362 552205 E mail [info@hermankoll.com](mailto:info@hermankoll.com)  
[www.hermankoll.com](http://www.hermankoll.com)